

特殊粉体

ソフトセリサイト T-6

ソフトセリサイト SH


タルクを出発原料とした白色度の高い合成セリサイトです。

ソフトセリサイト T-6は未処理、ソフトセリサイト SHはシリコーン処理を行っています。

特長

- ① 不純物が少ないため、皮脂等によってくすみません。
- ② 伸びが良く、しっとりとした感触を付与します。

白色度



ソフトセリサイト T-6の外観



屈折率と金属酸化物の構成比

	ソフトセリサイト T-6	市販品 セリサイト A	市販品 セリサイト B	市販品 セリサイト C	タルク
屈折率	1.49	1.58	1.58	1.57	1.58
主な金属酸化物 (%)					
Si	55.00	47.26	47.18	43.40	63.07
Mg	29.50	—	—	3.02	35.23
Al	—	33.26	34.60	21.88	—
K	14.50	16.60	15.58	22.37	—
Fe	1.00	2.22	1.55	5.93	1.22
Ti	—	0.25	0.87	3.24	—
その他の金属酸化物	—	Zr, Mn, Rb	Zr, Mn, Rb, Sr	Zr, Rb	Ca

ソフトセリサイト T-6の表示名称関連情報

化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI name
(フッ化/水酸化/酸化) / (Mg / K / ケイ素)	タルク・ケイフッ化カリウム焼成物	Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide

ソフトセリサイト SHの表示名称関連情報

化粧品表示名称	医薬部外品表示名称	INCI name
(フッ化/水酸化/酸化) / (Mg / K / ケイ素)	タルク・ケイフッ化カリウム焼成物	Magnesium/Potassium/Silicon/Fluoride/Hydroxide/Oxide
ハイドロゲンジメチコン	メチルハイドロジェンポリシロキサン	Hydrogen Dimethicone

発売元  **岩瀬コスファ株式会社**

東京 〒103-0022 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 岸本ビルディング1階
 TEL 03-6841-3456 FAX 03-6848-3456
 大阪 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番11号
 TEL 06-6231-3456 FAX 06-6231-8109

製造元  **Dainihonkasei**
 大日本化成株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10
 TEL 06-6222-1231 FAX 06-6222-1224
WEBサイト <https://www.dainihonkasei.com/>